


SUS304

オーステナイト系ステンレス／18Cr-8Ni (18%のクロムと8%のニッケル)の代表鋼種。炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。



在庫サイズ一覧

板厚表面:No.1仕上げ

母材		板厚公差 (mm)	
板厚 (mm)	幅×長さ (mm)	①	②
5	1030x2000 1030x1524 1219x2438	±0.6	-0.25 ~ +1.55
6		±0.7	-0.25 ~ +1.75
8		±0.65	-0.25 ~ +2.15
9			
10		±1.2	-0.25 ~ +2.15
12			
14			
15			
16		±1.3	-0.25 ~ +2.35
18			
19			
20			
22			
25			

母材		板厚公差 (mm)	
板厚 (mm)	幅×長さ (mm)	①	②
28	1030x2000 1030x1524 1219x2438	±1.3	-0.25 ~ +2.35
30			
32			
35			
38			
40			
45	1030x2000 1030x1524 1219x1219	±1.4	-0.25 ~ +2.55
50			
55			
60			
65	500x1219	±1.5	-0.25 ~ +2.75
70			
75			

※基本公差は①になります。入手母材により②になる場合があります。

《加工案内》

加工方法	参照頁
バンドソー切断	P31
4面フライス	P34
6面フライス	P36
表面研磨	P41
異形切断	P32
側面タップ加工	P45