


A7075P

AL-Zn-Mg系・熱処理合金／耐食性は劣るが、アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つである。航空機部材でも使用されている。



在庫サイズ一覧

母材		調質	板厚公差 (mm)
板厚 (mm)	幅×長さ (mm)		
8.5	1250x2500	T651	-0 ~ +0.82
10.5			-0 ~ +1.0
12.5			
15.5			-0 ~ +1.14
20.5			
25.5			
30.5			
35.5			

母材		調質	板厚公差 (mm)
板厚 (mm)	幅×長さ (mm)		
41	1250x2500	T651	-0 ~ +1.58
46			-0 ~ +1.68
51			-0 ~ +1.80
56			-0 ~ +1.92
61			-0 ~ +2.14
71			
81			

上記在庫板厚以外でもお取り寄せいたします(→P10参照)。

《加工案内》

加工方法	参照頁
丸鋸切断	P31
4面フライス	P33
6面フライス	P35
異形切断	P32
ブランク加工	P42
側面タップ加工	P45